



INCOLAB SERVICES RUSSIA S.C.
COMMODITY SAMPLERS AND ANALYTICAL CHEMISTS

ORIGINAL

HEAD OFFICE AND LABORATORY:

25/2 ul. Novostroek
198152 St. Petersburg
Russia

Telephone: (812) 3206033/3206038

(812) 3208288
(495) 6457901

Telefax: (812) 3206005

(495) 6457901

E-mail: inco@incolab.ru

Certificate of Assay
Сертификат испытаний

Date / Дата : The 21th of January 2016 / 21 января 2016
Our ref. / Наш номер : 1511399RUS
Material / Материал : Wood pellets / Древесные гранулы
Ex : Submitted sample / Предоставленный образец
from "Тепло" от ООО «Тепло»

TOTAL MOISTURE Общая влага	:	10.4 %	EN 14774-1
ASH IN DRY Зола на сухое состояние	:	0.7 %	EN 14775
ASH AS RECEIVED Зола на рабочее состояние	:	0.6 %	
VOLATILE MATTER IN DRY Выход летучих веществ на сухое состояние	:	83.5 %	EN 15148
VOLATILE MATTER AS RECEIVED Выход летучих веществ рабочее состояние	:	74.9 %	
GROSS CALORIFIC VALUE IN DRY Высшая теплота сгорания на сухое состояние	:	4926 kcal/kg	EN 14918
GROSS CALORIFIC VALUE AS RECEIVED Высшая теплота сгорания на рабочее состояние	:	4414 kcal/kg	
NET CALORIFIC VALUE AS RECEIVED Низшая теплота сгорания на рабочее состояние	:	4074 kcal/kg	
SULPHUR IN DRY Сера общая на сухое состояние	:	0.02 %	EN 15289
SULPHUR AS RECEIVED Сера общая на рабочее состояние	:	0.02 %	
DURABILITY Прочность	:	94.1 %	EN 15210-1
ABRASION Истираемость	:	5.9 %	
BULK DENSITY Насыпная плотность	:	610 kg/m ³	EN 15103

For and on behalf of,
От имени и по поручению,
INCOLAB SERVICES R.S.C.

